

Kodas: TS-WULKAN/3

SAVAIME VULKANIZUOJANTI JUOSTA TS-WULKAN/3

Neto: 1.87 GBP Bruto: 2.26 GBP

Savaime vulkanizuojanti juosta TS-WULKAN/3 buvo pagaminta poliizobutileno kaučiuko pagrindu. Juosta yra plačiai panaudojama kabelių sujungimų sandarinimo metu vidinėse kaip ir išorinėse instaliacijose. Tinkamas juostos padėjimas užtikrina visišką atsparumą saldziam ir jūros vandeniui įvairiose temperatūrose.

Juosta pristatoma yra su tarpikliu iš plastiko, kurį reikia pašalinti prieš juostos uždėjimą.

Tinkamas juostos dėjimas:

Juosta yra be klijų, sujungimo sandarinimas, tai sekančių juostos sluoksnių savaimio vulkanizavimo rezultatas.

Paviršiai ant kurių yra dedama juosta, turėtų būti švarūs, sausi, be dulkių, riebalų, aliejaus ir kitų nešvarumų.

Tinkamas dėjimas, tai apvyniojimas (be apsauginės folijos) su tokiu įtempimu, kad juosta susiaurėtų iki 2/3 savo pločio, o sekančys sluoksniai būtų dedami už užleidimo 50%. Tai užtikrina glaudų juostos prigludimą prie apsauginio daikto ir sekančių juostos sluoksnių. Juostos įtempimas apvyniojimo metu, tai esminis dalykas, todėl, kad užtikrina atitinkamos prigludimo jėgos pasiekimą. Priklausomai nuo aplinkos temperatūros per kelias valandas įvyksta sluoksnių prie savęs, bet ne prie pagrindo vulkanizavimas. Kambarinėje temperatūroje (20°C) pilnas vulkanizavimas įvyksta po 24 valandų.



SPECIFIKACIJA

Ilgis:	3 m
Storis:	0.50 mm
Plotis:	19 mm
Spalva:	Juoda
Medžiaga:	Polizobutileno kaučiukas (PIB)
Garantija:	2 metai

PREZENTACIJA



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60